



„S950“

„H850“

	„S950“	„H850“
<b>Maße</b>	10 x 1,5 m	10 x 1,25 m
<b>Stärke</b>	10 mm	5 mm
<b>Gewicht</b>	140 kg / Rolle	54 kg / Rolle
<b>Material</b>	Polyurethanegebundene Gummigranulate u. -fasern	
<b>Standardfarben</b>	schwarz-grün	schwarz-rot, schwarz-grau, schwarz-blau, schwarz-grün

**Untergrund-  
voraussetzung**

Asphalt, Beton oder ähnlich

**Einsatzgebiete:** Brücken, Objektbereich (Fitness-Studios), Anlaufbahnen, nicht für Feuchträume geeignet,

**Verlegung:** Bei der möglichen Übertragung von Zugkräften auf den Boden wird eine Verklebung der Bahnenware empfohlen. Bei normaler Belastung kann die Verlegung auch lose erfolgen. Die vollflächige Verklebung sollte von einem Verlegefachbetrieb ausgeführt werden.

Vor der Verlegung wird die Bahn mit der aufgerollten Seite nach unten ausgelegt. Ca. 24 Stunden später hat sich die Bahn gesetzt, der Umgebungstemperatur angepasst und kann verklebt werden. Es eignen sich grundsätzlich Dispersions- oder PU-Klebstoffe (z.B. Forbo, Henkel, Uzin).

**Toleranzen & Materialhinweis:** \*Stärketoleranzen: +/- 1 mm, \*Maßtoleranzen: +/- 2 %. Nicht verklebte Gummi-Bahnenware dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Die Gummi-Bahnenware ist offenporig.

*Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007*

Siemensring 25  
53925 Kall  
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037  
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...  
Informationen,  
Anwendungsbeispiele,  
Verlegeanleitungen &  
Tips unter:

[www.err-team.de](http://www.err-team.de)