



Gummi-Estrich „VUM“ (offenporig)



„VUM2“

„VUM70“

Körnung	0,5 – 2,5 mm	1 – 4 mm
Stärke	10, 15 oder 20 mm	10, 15 oder 20 mm
Gewicht/Geb.	30,5 kg	30,5 kg
m² pro Gebinde	3 m ² bei 10 mm, 2 m ² bei 15 mm, 1,5 m ² bei 20 mm	
Liefereinheit	Verarbeitungsgebinde: 25 kg Granulat, 5 kg Bindemittel, 0,5 kg Haftgrundierer	
Material	Vorbehandelte Gummi-Granulate / Polyurethan-Bindemittel. Das ausgehärtete Produkt ist offenporig.	
Verarbeitungszeit	Anmischungen innerhalb von 15-30. min. verarbeiten.	
Lagerfähigkeit	Ca. 6 Monate für das PU-Bindemittel, ca. 36 Monate für das Gummi-Granulat	
Standardfarben	grau-schwarz-bunt gemischt	
Untergrundvoraussetzung	Asphalt, Beton, keramische Flächen, Siebdruckplatten oder Holz, bei saugenden Untergründen die doppelte Menge an Haftgrund auftragen.	
Reinigungsintervall	Nach Erfordernis, bei normaler Verschmutzung in der Regel einmal vor der Stallsaison und einmal danach gründliches Abspritzen.	
Reparaturgebinde	Gebinde mit 5 kg Gummi-Granulat, 1kg PU-Bindemittel und 0,25 kg Haftgrundierer, für ca. 0,5 m ² in 10mm Stärke.	

Einsatzgebiete u. empfohlene Schichtstärken:

Pferde-Transporter / Stallgasse	10 mm
Waschplatz / Rampen	15 mm
Führanlage	20 mm

Verlegung: 1. Vorbehandlung des Untergrunds mit dem Haftgrundierer. Aushärtungszeit beträgt 4-12 h. 2. Granulat mit Bindemittel anmischen (Mischungsverhältnis: 1 Teil Bindemittel zu 5 Teilen Granulat). 3. Material gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen und über Hilfsleisten abziehen. (Begehbar nach ca. ca. 24 h, Endaushärtung nach ca. 72 h)). Eine detaillierte Verlegeanleitung können Sie anfordern oder herunterladen unter www.err-team.de

Materialhinweis: *Geringe Farbunterschiede unter den einzelnen Gebinden sind materialbedingt. Bei größeren Flächen wird das Mischen aus verschiedenen Gebinden zur Farbangleichung empfohlen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de