



<i>Artikelnummer</i>	8S950SG10R
<i>Stärke</i>	10 mm
<i>Abmessungen</i>	10m x 1,5m
<i>Mengeneinheit</i>	Rollen á 15 m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	ca. 140 kg
<i>Materialdichte</i>	850 kg/m ³
<i>Farbe(n)</i>	schwarz-grün
<i>Material</i>	Polyurethanegebundene Gummigranulate u. -fasern
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 1%, Stärke +/- 1%
<i>Zugfestigkeit</i>	1,15 N/mm ² DIN 53571, Prüfkörper B
<i>Reißdehnung</i>	90 % DIN 53571, Prüfkörper B
<i>Temperaturbeständigkeit</i>	-40 °C bis 115 °C
<i>Brandverhalten</i>	B2 DIN 4102
<i>Verlegung</i>	Verlegung einzelner Bahnen ohne Klebstoff-Fixierung: Rollen für min. 24 Stunden auslegen (aklimatisieren) und störrische Rollenenden gegenrollen / evtl. Beschweren. Nahtstellen mit einem doppelseitigen Klebeband fixieren. Abstand zur Wand einhalten, da Material sich ausdehnen kann. Vollflächige Verlegung: Wenden Sie sich an einen Bodenverlege-Fachbetrieb. Siehe gesonderte Verlegeanleitung für Gummibahnen auf Gummigranulat-Basis.
<i>Klebstoffe (z.B.)</i>	SIKA (SikaBond T8, T45, T52FC, T54FC, T55), Klebag (Kleapur PU 900), Wakol (PU 270), Uzin Tyro (UZIN-KR 421), Thomsit K188E,
<i>Verlegeband</i>	Wiederaufnehmbares Verlegeband: z.B. D-Tack Extra-Lay
<i>Oberflächenbeschichtung</i>	Längere Farbintensität, einen seidenmatten Glanz und eine bessere Reinigungsleistung erreichen Sie durch den Einsatz von z.B. RZ Turbo Protect Plus.