



<i>Artikelnummer</i>	8VUM2 / 8VUM70	
<i>Körnung(en)</i>	feine Körnung: 0,5-2,5mm / grobe Körnung: 1-4mm	
<i>Farbe(n)</i>	Schwarz-bunt gemischt	
<i>Gewicht</i>	33kg pro Gebinde	
<i>m<sup>2</sup> pro Gebinde</i>	3m <sup>2</sup> bei 10mm Stärke, 2m <sup>2</sup> bei 15mm Stärke, 1,5m <sup>2</sup> bei 20mm Stärke	
<i>Mengeneinheit</i>	Gebinde bestehend aus Granulat, Bindemittel, Haftgrundierer	
<i>Material</i>	Vorbehandelte Gummi-Granulate / Polyurethan-Bindemittel. Das ausgehärtete Produkt ist offenporig.	
<i>Verarbeitungszeit</i>	Anmischungen innerhalb von 15-30 min. verarbeiten	
<i>Lagerfähigkeit</i>	Ca. 6 Monate für das PU-Bindemittel, ca. 36 Monate für das Gummi-Granulat	
<i>Untergrundvoraussetzung</i>	Asphalt, Beton, keramische Flächen, Siebdruckplatten oder Holz, bei saugenden Untergründen die doppelte Menge an Haftgrund auftragen	
<i>Reinigungsintervall</i>	Nach Erfordernis, bei normaler Verschmutzung in der Regel einmal vor der Stallsaison und einmal danach gründliches Abspritzen.	
<i>Verlegung</i>	1. Vorbehandlung des Untergrunds mit dem Haftgrundierer. Aushärtungszeit beträgt 4-12 h. 2. Granulat mit Bindemittel an mischen (Mischungsverhältnis: 1 Teil Bindemittel zu 5 Teilen Granulat). 3. Material gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen und über Hilfsleisten abziehen. (Begehbar nach ca. ca. 24 h, Endaushärtung nach ca. 72 h)). Eine detaillierte Verlegeanleitung können Sie anfordern oder herunterladen unter <a href="http://www.err-team.de">www.err-team.de</a>	
<i>Einsatzgebiete u. empfohlene Schichtstärken</i>	Pferde-Transporter / Stallgasse	10 mm
	Waschplatz / Rampen	15 mm
	Führanlage	20 mm
<i>Materialhinweis</i>	Geringe Farbunterschiede unter den einzelnen Gebinden sind materialbedingt. Bei größeren Flächen wird das Mischen aus verschiedenen Gebinden zur Farbangleichung empfohlen.	