

Fallschutzplatte STE80 GR im Format 101 x 101 cm



<i>Artikelnummer</i>	8GRSTExx80MFK1 (xx = Farbcode)
<i>Stärke(n)</i>	80 mm
<i>Abmessungen</i>	101 x 101 cm
<i>Verlegesystem Verklebung</i>	Die Platten werden vollflächig auf gebundenen Untergründen verklebt oder seitlich auf ungebundenen Untergründen verklebt.
<i>Verlegesystem Steckverbinder</i>	Kein Steckverbindersystem
<i>Mengeneinheit</i>	m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	49,00kg
<i>wasserdurchlässig</i>	Ja
<i>Unterseite</i>	Fuß-Struktur, ähnlich Eierkarton
<i>Farbe(n)</i>	Weiss (60), eggshell (56), beige (66), erdgelb (69), leuchtgelb (89), leuchtgrün (87), grün (67), dunkelgrün (47), leuchtblau (84), blau (64), dunkelblau (54), pink (52), lila (44), leuchtorange (83), leuchtrot (82), rot (62), beigebraun (76), braun (46), grau (65), mittelgrau (55), dunkelgrau (45), schwarz (01), Eingefärbte schwarze EPDM-Granulate: rotbraun (02), grün (04), blau (03), grau (05)
<i>Material</i>	Recycling Gummigranulate und EPDM Gummigranulate, PU gebunden
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 2%, Stärke +/-2mm
Fallhöhe DIN EN 1177:2018	2,42
<i>Migration von Schwermetallen</i>	Geprüft nach EN 71-3 - unbedenklich
<i>Chem. Verhalten</i>	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral, UV-beständig, frostsicher
<i>Verlegung</i>	Detaillierte Verlegeanleitung & Tipps zur Installation beachten. Grundsätzlich werden Fallschutzplatten STE80GR auf gebundenen Untergründen vollflächig verklebt (optimal) oder zumindest auf kompaktierten „Schotter-Untergründen“ seitlich miteinander verklebt. Eine Randeinfassung verstärkt seitlich verklebte Flächen.
<i>Klebstoffe (z.B.)</i>	Vollflächige Verklebung: PU XP88 oder PU 1174, 1 kg Flaschen, Verbrauch ca. 500 gr. / m ² . Seitliche Verklebung: PU OC500, 310ml Kartuschen, Verbrauch ca. 30 ml / laufender Meter
<i>Reinigung / Wartung</i>	<i>Details entnehmen Sie bitte unserer „Gebrauchsanweisung / Bedienungsanleitung & Verlegung von Elastik- und Fallschutzplatten für Kinderspielplätze, Sportplätze und Terrassen“</i>
<i>Inspektion/ Wartung</i>	Die Vorgaben der DIN/EN 1177 gelten auch für ERR-Fallschutzplatten. In den dort genannten regelmäßigen Abständen muss durch fachkundige Personen der Boden überprüft werden. Fallschutzflächen sollten insbesondere auf Vertiefungen, Risse, Löcher und die Lagefestigkeit der Fläche untersucht, sowie auf Stolperfallen überprüft werden. Nur regelmäßig gewartete / gereinigte Flächen (Dreck kann zu gefährlichen Verfestigungen des elastischen Belages führen) können dauerhaften Fallschutz gewährleisten. Denken Sie in diesem Zusammenhang auch immer an die Dokumentationspflicht durch den Betreiber / Eigentümer.

